

大修：聚碳酸酯前大灯玻璃


强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 设备

工具	编号	名称
[1607432380]  图：E5AB1L2T	[1607432380]	前大灯翻新套件


2. 不透明聚碳酸酯前大灯玻璃

2.1. 准备



图：C5EM08PD

清洁前大灯和附近部件；使用认可的去油脂产品.



图：C5EM08QD

车辆安全保护.


2.2. 翻新聚碳酸酯前大灯玻璃



图：C5EM08RD

将产品1均匀涂抹在整个聚碳酸酯前大灯玻璃上.
抛光聚碳酸酯前大灯玻璃；使用带绿色抛光泡沫的抛光机.
完成抛光操作；使用软抹布.
检查操作效果.

备注：必要时重复操作.



图：C5EM08SD


将产品2均匀涂抹在整个聚碳酸酯前大灯玻璃上。
擦亮聚碳酸酯前大灯玻璃；使用带黄色擦亮泡沫的抛光机。
检查操作效果。

备注：必要时重复操作。

拆下保护件。


3. 聚碳酸酯前大灯玻璃有刮痕

3.1. 准备



图：C5EM08TD


清洁前大灯和附近部件；使用认可的去油脂产品.



图：C5EM08UD

车辆安全保护.

3.2. 用砂纸打磨聚碳酸酯前大灯玻璃



图：C5EM08VD

用砂纸打磨受损区域直至刮痕消失；使用砂光机和干性砂纸P500.



图：C5EM08WD

连续砂光整个前大灯玻璃上的原清漆；先用干性砂纸P500，再用P800弄干用泡沫隔开的砂光机。

备注：使用干性砂纸P800操作后，检查并确保原清漆和/或任何细微刮痕完全消失。



图：C5EM08XD

先用细砂纸P1000，后用P3000和水，连续磨光前大灯玻璃；使用泡沫头砂光机。检查操作效果。

备注：必要时重复操作。

